

Garware Polyester Ltd.,
ガルワレ・ポリエステル・リミテッド(インド)

テクニカル データ シート

フィルムタイプ: EM6

2001/10/1

フィルム厚: 125 ミクロン

推薦用途: モーター絶縁用、その他絶縁用

特性項目	単位	表示値	最低値	最高値	測定方法	
フィルム厚	ミクロン	125	122.5	127.5	ASTM E252	
破断強度	Kg/Cm2				ASTM D882	
		MD	1900	1600		2200
		TD	2000	1600		2400
破断伸度	%				ASTM D882	
		MD	160	110		210
		TD	150	100		200
加熱収縮(150°C) 30分	%				ASTM D1204	
		MD	1.0	0.2		1.8
		TD	0.4	-0.4		1.2
加熱収縮(190°C) 5分	%				ASTM D1204	
		MD	2.0	0.4		3.6
		TD	1.0	0.0		2.0
ヘーズ(曇り)	%	80	70	90	ASTM D1003	
静摩擦係数	-	0.30	0.20	0.40	ASTM D1894	
絶縁破壊電圧	KV	15.5	15	16	ASTM D149	
原反標準長	m	300,600,1200,2400 m				

詳細は、お打ち合わせいたします。

輸入販売代理店 株式会社 近藤商店

〒103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町4-1

井門小伝馬町ビル6F

電話: 03-3661-7311 (代表)