

Garware Polyester Ltd.,
ガルワレ・ポリエステル・リミテッド(インド)

テクニカル データ シート

フィルムタイプ: EM6

2001/8/28

フィルム厚: 300 ミクロン

推薦用途: モーター絶縁用、その他絶縁用

特性項目	単位	表示値	最低値	最高値	測定方法	
フィルム厚	ミクロン	300	294	306	ASTM E252	
破断強度	Kg/Cm2				ASTM D882	
		MD	1900	1600		2200
		TD	1700	1500		1900
破断伸度	%				ASTM D882	
		MD	170	120		220
		TD	170	120		220
加熱収縮(150°C) 30分	%				ASTM D1204	
		MD	1.0	0.2		1.8
		TD	0.4	-0.4		1.2
加熱収縮(190°C) 5分	%				ASTM D1204	
		MD	2.0	0.4		3.6
		TD	1.0	0.0		2.0
ヘーズ(曇り)	%	95	90	100	ASTM D1003	
静摩擦係数	-	0.30	0.20	0.40	ASTM D1894	
絶縁破壊電圧	KV	21	20	22	ASTM D149	
原反標準長	m	130,520 m				

詳細は、お打ち合わせいたします。

輸入販売代理店 株式会社 近藤商店

〒103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町4-1

井門小伝馬町ビル6F

電話: 03-3661-7311(代表)