

**Garware Polyester Ltd.,**  
**ガルワレ・ポリエステル・リミテッド(インド)**

**テクニカル データ シート**

フィルムタイプ: EM6

2001/10/1

フィルム厚: 350 ミクロン

推薦用途: モーター絶縁用、その他絶縁用

特性項目	単位	表示値	最低値	最高値	測定方法	
フィルム厚	ミクロン	350	343	357	ASTM E252	
破断強度	Kg/Cm2				ASTM D882	
		MD	1800	1500		2100
		TD	1600	1400		1800
破断伸度	%				ASTM D882	
		MD	170	120		220
		TD	170	120		220
加熱収縮(150°C) 30分	%				ASTM D1204	
		MD	1.0	0.2		1.8
		TD	0.4	-0.4		1.2
加熱収縮(190°C) 5分	%				ASTM D1204	
		MD	2.0	0.4		3.6
		TD	1.0	0.0		2.0
ヘーズ(曇り)	%	95	90	100	ASTM D1003	
静摩擦係数	-	0.30	0.20	0.40	ASTM D1894	
絶縁破壊電圧	KV	22.5	22	23	ASTM D149	
原反標準長	m	110,440 m				

詳細は、お打ち合わせいたします。

輸入販売代理店 株式会社 近藤商店  
〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町4-1  
井門小伝馬町ビル6F  
電話: 03-3661-7311(代表)