

Garware Polyester Ltd.,
ガルワレ・ポリエステル・リミテッド(インド)

テクニカル データ シート

2001/7/10

フィルムタイプ: ER
フィルム厚: 125 ミクロン

推薦用途: 一般電気絶縁用及び一般工業用

特性項目	単位	表示値	最低値	最高値	測定方法
フィルム厚	ミクロン	125	122.5	127.5	ASTM E252
破断強度	Kg/Cm2				ASTM D882
	MD	2000	1800	2200	
	TD	2000	1800	2200	
破断伸度	%				ASTM D882
	MD	150	100	200	
	TD	150	100	200	
加熱収縮(150°C) 30分	%				ASTM D1204
	MD	1.2	0.4	2.0	
	TD	0.2	-0.4	0.8	
ヘーズ(曇り)	%	12	6	18	ASTM D1003
静摩擦係数	-	0.45	0.30	0.60	ASTM D1894
絶縁破壊電圧	KV	15.5	15.0	16.0	ASTM D149
原反標準長	m	300 m, 1200m			-

詳細は、お打ち合わせいたします。

輸入販売代理店 株式会社 近藤商店
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町4-1
井門小伝馬町ビル6F
電話: 03-3661-7311(代表)