

Garware Polyester Ltd.,
ガルワレ・ポリエステル・リミテッド(インド)

テクニカル データ シート

2001/7/18

フィルムタイプ: ER
フィルム厚: 75 ミクロン

推薦用途: 一般電気絶縁用及び一般工業用

特性項目	単位	表示値	最低値	最高値	測定方法
フィルム厚	ミクロン	75	73.5	76.5	ASTM E252
破断強度	Kg/Cm2				ASTM D882
	MD	2000	1800	2200	
	TD	2000	1800	2200	
破断伸度	%				ASTM D882
	MD	140	100	180	
	TD	130	90	170	
加熱収縮(150°C) 30分	%				ASTM D1204
	MD	1.2	0.8	1.6	
	TD	0.4	0.0	0.8	
ヘーズ(曇り)	%	10	4	16	ASTM D1003
静摩擦係数	-	0.45	0.30	0.60	ASTM D1894
絶縁破壊電圧	KV	12.5	12.0	13.0	ASTM D149
原反標準長	m	500 m, 1000m, 2000 m, 3000 m			-

詳細は、お打ち合わせいたします。

輸入販売代理店 株式会社 近藤商店
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町4-1
井門小伝馬町ビル6F
電話: 03-3661-7311(代表)