

Derprosa™
by Taghleef Industries

Derprosa™ **Sandy** **Matte**



derprosa.com
ti-films.com

Sensational matte film with
a sandy, gritty texture.
The Original Rough Touch™



38S140 Sandy Matte Wet (ウェット:糊無し)
50S240 Sandy Matte Thermal (サーマル:糊付き)Sensational matte film with a sandy, gritty texture
砂の様なザラザラとした質感が特徴のフィルムです**Main features**
主な特徴

BOPP	Transparent 透明	Matte マット(艶無し)	Sandy 砂の様なザラザラとした質感	Glueable Hot-Melt 接着性 ホットメルト	Stampable standard ホットスタンプ エンボス	Screen printing varnish standard スクリーン印刷 ワニス 標準	Digital varnish 3D standard デジタルワニス 3D 標準	Scratch Resistant 耐引っかき性

Wet
ウェットThermal
サーマル**Special features**
特徴

- * Sensational matte film with a sandy, gritty texture
- * Extra protection for printed jobs compared to varnishing
- * Good performance against scuffing
- * Stability and consistency for the printed and laminated materials
- * Glueable and compatible with finishes such as spot UV or hot stamping (follow updated handling recommendations and tips from Derprosa)
- * 砂の様なザラザラとした質感が特徴のフィルムです
- * ワニスと比較して、印刷表面の保護が強化されます
- * 耐引っかき性があり、擦り傷等が付きにくいです
- * 印刷物とラミネート材に安定性や一貫性が出ます
- * 接着性がある為、スポットUVやホットスタンピングなどの仕上げと相性が良いです
(Derprosaが記載している取り扱いの推奨事項に従って行ってください)

Typical applications
代表的な用途

- * Hard and soft book covers
- * Cosmetic and jewelry packaging
- * Electronics packaging
- * Rigid boxes
- * Business and trading cards
- * Chalkboards
- * Luxury folding cartons such as perfumes, spirits, jewelery, luxury bags, etc
- * ブックカバー(ハードカバー、ソフトカバー)
- * 化粧品やジュエリーのパッケージ
- * エレクトロニクスパッケージ
- * リジッドボックス
- * 名刺、トレーディングカード
- * 黒板
- * 香水、お酒、ジュエリー、高級パック等の高級梱包箱

Properties 特徴	Wet ウェット 38S140	Thermal サーマル 50S240	Units 単位	Test method テスト方法
Thickness 厚み	38	50	μm	–
	1.5	2	Mills	
Yield イールド	53.76	31.06	m²/kg	Internal method Método interno
	37 801	21 835	In²/Lb	
Gloss 光沢	12	9	%	ASTM D 2457 45°
Dyne level 濡れ性	≥ 38	≥ 38	mN/m	ASTM D 2578
Coefficient of friction 摩擦係数	0.5	0.5	–	ASTM D 1894
Roughness Rz (1) 表面粗度 Rz(1)	15-30	15-30	μ	ISO EN 4288 (Cut off 2,5*5 mm)
Application temperature 適用温度	–	110-125	°C	Internal method Método interno
	–	230-250	°F	
Lamination strength ラミネーション強度	–	≥ 7.5	N/25.4mm	Internal method Método interno
	–	≥ 1.80	Lb/inch	

(1) Roughness measured on the laminated film on a 300g/m² satin cardboard

(1) 表面粗度は300g/m²のsatin cardboardのラミネートフィルムで測定しております。

The information provided above is based on Taghleef Industries S.L. conclusive tests and experience, which are indicative only and provided as guidelines. They do not constitute a guarantee of any specific product attributes or the suitability of products for any specific use, purpose or application. Thorough testing is recommended before running any lamination job.

上記の情報は、Taghleef Industries S.L.の試験と経験に基づいて記載しております。これらの数値はあくまで目安となり、特定の製品特性、用途、使用目的などに対する製品の適合性を保証するものではありません。使用前に貴社にて製品試験を行うことを推奨します。