

**Garware Polyester Ltd.,**  
**ガルワレ・ポリエステル・リミテッド(インド)**

**テクニカル データ シート**

2001/7/10

フィルムタイプ: ER  
フィルム厚: 188 ミクロン

推薦用途: 一般電気絶縁用及び一般工業用

特性項目	単位	表示値	最低値	最高値	測定方法
フィルム厚	ミクロン	188	184	192	ASTM E252
破断強度	Kg/Cm2				ASTM D882
	MD	2000	1800	2200	
	TD	1900	1700	2100	
破断伸度	%				ASTM D882
	MD	170	140	200	
	TD	170	140	200	
加熱収縮(150°C) 30分	%				ASTM D1204
	MD	1.0	0.2	1.8	
	TD	0.4	-0.4	1.2	
加熱収縮(190°C) 5分	%				ASTM D1204
	MD	2.0	0.4	3.6	
	TD	1.0	0.0	2.0	
ヘーズ(曇り)	%	20	10	30	ASTM D1003
静摩擦係数	-	0.3	0.2	0.4	ASTM D1894
絶縁破壊電圧	KV	18.5	18.0	19.0	ASTM D149
原反標準長	m	200 m, 800m			-

詳細は、お打ち合わせいたします。

**輸入販売代理店 株式会社 近藤商店**  
〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町4-1  
井門小伝馬町ビル6F  
電話: 03-3661-7311(代表)