

**Garware Polyester Ltd.,**  
**ガルワレ・ポリエステル・リミテッド(インド)**

REV:04

Spec No. SP/PF/06/A

Date:01/06/2001

**テクニカル データ シート**

フィルムタイプ: PT005

フィルム厚: 15 ミクロン

推薦用途: 包装材料、一般工業用

特性項目	単位	表示値	最低値	最高値	測定方法	
フィルム厚	ミクロン	15	14.7	15.3	ASTM E252	
破断強度	Kg/Cm2	MD	1800	1500	2100	ASTM D882
		TD	1800	1500		
破断伸度	%	MD	120	90	150	ASTM D882
		TD	100	70		
加熱収縮(150°C) 30分	%	MD	2.0	1.0	3.0	ASTM D1204
		TD	0.4	-0.4		
加熱収縮(190°C) 5分	%	MD	3.6	2.6	4.6	ASTM D1204
		TD	1.5	0.0		
ヘーズ(曇り)	%	3.5	2.0	5.0	ASTM D1003	
静摩擦係数 (HS面 対一般PET面)	-	0.55	0.40	0.70	ASTM D1894	
ヒートシール強度	g/25mm	650	500	800	140°C/2.8Kg/ CM2/1sec	
ヒートシール面同士						
原反標準長	m	4500/9000/12000				

詳細は、お打ち合わせいたします。

お問い合わせください。

**株式会社近藤商店東京支店(ガルフィルム輸入代理店)**

〒103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町4-1

井門小伝馬町ビル6F

電話:03-3661-7311

ファックス:03-3661-1288